

Адрес:  
107150 г. Москва  
ул. Пермская, д.11 стр.1 офис 204

Контактные телефоны:  
(495) 645-78-82 (многоканальный)  
(495) 545-07-37 (многоканальный)  
(901) 533-18-25 (Ситкин Игорь)

**KNAUF**

Адрес в интернете:  
[www.plitonit.net](http://www.plitonit.net)

E-mail:  
6457882@rambler.ru



4015 (изм.1)

01/2009

## **КНАУФ-Мульти-Финиш**

Шпаклёвка гипсовая финишная

### Область применения

КНАУФ-Мульти-Финиш - сухая шпаклевочная смесь на основе гипсового вяжущего со специальными добавками. Модифицирована с использованием синтетических материалов.

Применяется для внутренних работ.

Предназначена для шпаклевания шероховатых и неровных оснований, стыков железобетонных плит, для нанесения тонкого слоя шпаклевки на ровные основания из бетона, гипсокартона и штукатурок. КНАУФ-Мульти-Финиш пригодна для выполнения высококачественных поверхностей под покраску, обои и другие декоративные покрытия.

- затворяется без образования комочков;
- большой выход материала;
- выводится на ноль;
- эластичная.

### Упаковка и хранение

Упаковка смеси КНАУФ-Мульти-Финиш - в бумажных мешках на поддоне.

Мешок 25 кг, на поддоне 40 мешков.

Мешки с сухой смесью хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах. Материал из поврежденных мешков и пакетов пересыпать в целые и использовать в первую очередь.

Срок хранения в неповрежденной упаковке - 6 месяцев.

### Порядок работ

#### Условия проведения работ

Рабочая температура воздуха и основания не должна быть ниже + 5°C.

#### Подготовка основания

Основание должно быть прочным, твердым и чистым, бетонные основания должны быть сухими и очищенными от опалубочной смазки.

Гладкие бетонные основания необходимо предварительно обработать грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт, поверхности гипсокартонных листов грунтовкой КНАУФ-Путцгрунд, штукатурные основания и гипсоволокнистые листы грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд.

#### Приготовление раствора

Засыпать сухую смесь КНАУФ-Мульти-Финиш в емкость с чистой водой до уровня чуть ниже воды (примерно 18 л воды на мешок 25 кг) и перемешать до однородной массы консистенции сметаны, используя при этом работающий на малых оборотах миксер.

Не допускается добавление в шпаклевочную смесь других материалов, так как это ведет к зна-

### Расход материала

На 1 м<sup>2</sup> поверхности при толщине слоя 1 мм расходуется ~ 1 кг сухой смеси.

чительному ухудшению её свойств.

Продолжительность сохранения рабочих свойств раствора шпаклевки до начала загустевания - не менее 30 минут.

Загустевший раствор шпаклевки не использовать, добавление воды и перемешивание не обеспечивает восстановление его рабочих свойств.

#### Применение

Сначала заделать швы между бетонными элементами, при необходимости в два приёма, затем выровнять до одного уровня с примыкающей поверхностью. Если данная поверхность в последующем будет окрашиваться, то рекомендуется использовать армирующие ленты.

При сплошном шпаклевании плоских бетонных поверхностей шпаклевочный раствор нанести и разровнять с помощью широкого шпателя, правила или швейцарского сокола. Через 50 минут заглаживать.

Грязные емкости и инструменты сокращают время работы со шпаклевкой.

Оборудование и инструменты сразу после работы вымыть водой.

При работе на большой площади рекомендуется применять штукатурную машину, например, ПФТ РИТМО, используя шпаклёвку КНАУФ-Мульти-Финиш-М.

## СТРОИТЕЛЬНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ

#### Адрес:

107150 г. Москва

ул. Пермская, д.11 стр.1 офис 204

#### Контактные телефоны:

(495) 645-78-82 (многоканальный)

(495) 545-07-37 (многоканальный)

(901) 533-18-25 (Ситкин Игорь)

#### Адрес в интернете:

[www.plitonit.net](http://www.plitonit.net)

#### E-mail:

6457882@rambler.ru