

Адрес:
107150 г. Москва
ул. Пермская, д.11 стр.1 офис 204

Контактные телефоны:
(495) 645-78-82 (многоканальный)
(495) 545-07-37 (многоканальный)
(901) 533-18-25 (Ситкин Игорь)

KNAUF

Адрес в интернете:
www.plitonit.net

E-mail:
6457882@rambler.ru



0603 (изм.6)

12/2008

КНАУФ-Кварцгрунд

Грунтовка для декоративных штукатурок
(подготовка поверхности гипсовых штукатурок)

КНАУФ-Кварцгрунд

Грунтовка для декоративных штукатурок



Область применения

КНАУФ-Кварцгрунд - водная эмульсия с добавкой кварцевого песка, белых пигментов и малой части дисперсионных веществ. При высыхании имеет легко окрашенный белый цвет. Создаёт шероховатую поверхность. Применяется для внутренних и наружных работ.

Основное назначение - предварительная обработка гладких поверхностей гипсовых штукатурок КНАУФ-Ротбанд, КНАУФ-Гольдбанд, КНАУФ-МП-75 и поверхностей стен и потолков, окрашенных дисперсионными красками, перед нанесением тонкослойных, декоративных, затираемых штукатурок, например, КНАУФ-Диамант

Допускается использование КНАУФ-Кварцгрунд в качестве альтернативы грунтовке КНАУФ-Изогрунд при обработке поверхностей цементных штукатурок, например, КНАУФ-Грюнбанд, КНАУФ-Унтерпутц, КНАУФ-Зокельпутц и штукатурно-клеевой смеси КНАУФ-Северенер, перед отделкой фасадов

декоративными штукатурками КНАУФ-Диамант. Может использоваться для грунтования поверхности стен из газобетонных блоков перед нанесением выравнивающих штукатурок КНАУФ-Грюнбанд и КНАУФ-Унтерпутц во избежание чрезмерного впитывания воды из штукатурного раствора (в этом случае грунтовку разбавить двумя частями воды).

Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.

Упаковка и хранение

Упаковка КНАУФ-Кварцгрунд в ведрах на поддоне. Ведро 5 кг, на поддоне 54 ведра.

Хранить при положительной температуре от 0°C до +25°C. Не допускать замерзания.

Срок хранения в неповреждённой упаковке - 12 месяцев.

Расход материалов

Расход грунтовки	~ 250 г/м ² .
Выход из 1 ведра 5 кг:	~ 20 м ² .

Порядок работ

Условия проведения работ

Температура поверхности основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°C.

Подготовка поверхности основания

Основание должно быть твёрдым, сухим.

Поверхность основания очистить от загрязнений и отслаивающихся элементов.

Применение

Грунтовка КНАУФ-Кварцгрунд готова к применению. Перед нанесением хорошо размешать.

Наносить неразбавленной при помощи валика или щётки, перед дальнейшей работой дать просохнуть минимум 12 часов.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ

Адрес:

107150 г. Москва

ул. Пермская, д.11 стр.1 офис 204

Контактные телефоны:

(495) 645-78-82 (многоканальный)

(495) 545-07-37 (многоканальный)

(901) 533-18-25 (Ситкин Игорь)

Адрес в интернете:

www.plitonit.net

E-mail:

6457882@rambler.ru